

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**ПРОКАТ СОРТОВОЙ, КАЛИБРОВАННЫЙ,
СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОТДЕЛКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ
КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ**

**ГОСТ
1050—88**

Общие технические условия

Carbon structural quality steel gauged bars with special surface finish.
General specifications

ОКП 09 5000, 11 4100, 11 5000

Дата введения 01.01.91

Настоящий стандарт устанавливает общие технические условия для горячекатаного и ковального сортового проката из углеродистой качественной конструкционной стали марок 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 58 (55п) и 60 диаметром или толщиной до 250 мм, а также проката калиброванного и со специальной отделкой поверхности всех марок.

В части норм химического состава стандарт распространяется на другие виды проката, слитки, поковки, штамповки из стали марок, перечисленных выше, а также из стали марок 05кп, 08кп, 08пс, 10кп, 10пс, 11кп, 15кп, 15пс, 18кп, 20кп и 20пс.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Марки и химический состав стали по ковшевой пробе должны соответствовать приведенным в табл.1.

Таблица 1

| Марка стали | Массовая доля элементов, % | | | |
|-------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | углерода | кремния | марганца | хрома, не более |
| 05кп | Не более 0,06 | Не более 0,03 | Не более 0,40 | 0,10 |
| 08кп | 0,05—0,12 | Не более 0,03 | 0,25—0,50 | 0,10 |
| 08пс | 0,05—0,11 | 0,05—0,17 | 0,35—0,65 | 0,10 |
| 08 | 0,05—0,12 | 0,17—0,37 | 0,35—0,65 | 0,10 |
| 10кп | 0,07—0,14 | Не более 0,07 | 0,25—0,50 | 0,15 |
| 10пс | 0,07—0,14 | 0,05—0,17 | 0,35—0,65 | 0,15 |
| 10 | 0,07—0,14 | 0,17—0,37 | 0,35—0,65 | 0,15 |
| 11кп | 0,05—0,12 | Не более 0,06 | 0,30—0,50 | 0,15 |
| 15кп | 0,12—0,19 | Не более 0,07 | 0,25—0,50 | 0,25 |
| 15пс | 0,12—0,19 | 0,05—0,17 | 0,35—0,65 | 0,25 |
| 15 | 0,12—0,19 | 0,17—0,37 | 0,35—0,65 | 0,25 |
| 18кп | 0,12—0,20 | Не более 0,06 | 0,30—0,50 | 0,15 |
| 20кп | 0,17—0,24 | Не более 0,07 | 0,25—0,50 | 0,25 |
| 20пс | 0,17—0,24 | 0,05—0,17 | 0,35—0,65 | 0,25 |
| 20 | 0,17—0,24 | 0,17—0,37 | 0,35—0,65 | 0,25 |
| 25 | 0,22—0,30 | 0,17—0,37 | 0,50—0,80 | 0,25 |
| 30 | 0,27—0,35 | 0,17—0,37 | 0,50—0,80 | 0,25 |
| 35 | 0,32—0,40 | 0,17—0,37 | 0,50—0,80 | 0,25 |
| 40 | 0,37—0,45 | 0,17—0,37 | 0,50—0,80 | 0,25 |
| 45 | 0,42—0,50 | 0,17—0,37 | 0,50—0,80 | 0,25 |
| 50 | 0,47—0,55 | 0,17—0,37 | 0,50—0,80 | 0,25 |
| 55 | 0,52—0,60 | 0,17—0,37 | 0,50—0,80 | 0,25 |

| Марка стали | Массовая доля элементов, % | | | |
|-------------|----------------------------|-----------|---------------|-----------------|
| | углерода | кремния | марганца | хрома, не более |
| 58(55пп) | 0,55—0,63 | 0,10—0,30 | Не более 0,20 | 0,15 |
| 60 | 0,57—0,65 | 0,17—0,37 | 0,50—0,80 | 0,25 |

Примечания:

1. По степени раскисления сталь обозначают: кипящую — кп, полуспокойную — пс, спокойную — без индекса.
2. Сталь марки 05кп не допускается к применению во вновь создаваемой и модернизируемой технике.
3. Профиль для косых шайб по ГОСТ 5157 изготавливают из стали марок 20 и 35.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.1.1. Массовая доля серы в стали должна быть не более 0,040 %, фосфора — не более 0,035 %.

Для стали марок 11кп и 18кп, применяемой для плакировки, массовая доля серы должна быть не более 0,035 %, фосфора — не более 0,030 %.

1.1.2. Остаточная массовая доля никеля в стали всех марок не должна превышать 0,30 %, меди в стали марок 11кп и 18кп — 0,20 %, в стали остальных марок — 0,30 %.

1.1.3. В стали марок 35, 40, 45, 50, 55 и 60, предназначенной для изготовления патентованной проволоки, массовая доля марганца должна быть 0,30—0,60 %, никеля — не более 0,15 %, хрома — не более 0,15 %, меди — не более 0,20 %. Массовая доля серы и фосфора — соответственно требованиям стандартов на проволоку, но не превышает норм, приведенных в п.1.1.1.

1.1.4. В стали марок 08пс, 10пс, 15пс и 20пс, предназначенной для изготовления листового проката для холодной штамповки, допускается массовая доля марганца до 0,25 % по нижнему пределу.

1.1.5. В стали марок 08пс, 10пс, 15пс и 20пс допускается массовая доля кремния менее 0,05 % при условии применения других (кроме кремния) раскислителей в необходимых количествах.

1.1.6. В стали допускается массовая доля мышьяка не более 0,08 %.

1.1.7. Массовая доля азота в кислородно-конвертерной стали не должна превышать 0,006 % для тонколистового проката и ленты и 0,008 % — для остальных видов проката.

1.1.8. В соответствии с заказом в спокойной стали, изготовленной скрап-процессом и скрап-рудным процессом, допускается остаточная массовая доля никеля и хрома не более 0,40 % каждого.

Таблица 2

| Наименование элемента | Допускаемые отклонения, % |
|-----------------------------|---------------------------|
| Углерод | ±0,01 |
| Кремний для спокойной стали | ±0,02 |
| Марганец | ±0,03 |
| Фосфор | ±0,005 |

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

1.2. В прокате, заготовках, поковках и изделиях дальнейшего передела допускаются отклонения по химическому составу от норм, приведенных в табл.1, в соответствии с табл.2.

1.3. Сортамент проката должен соответствовать требованиям:

ГОСТ 2590 — для горячекатаного круглого;

ГОСТ 2591 или другой нормативно-технической документации — для горячекатаного квадратного;

ГОСТ 1133 — для кованого круглого и квадратного;

ГОСТ 2879 — для горячекатаного шестигранного;

ГОСТ 103 — для горячекатаного полосового;

ГОСТ 4405 — для кованого полосового;

ГОСТ 5157 — для профиля для косых шайб;

ГОСТ 7417 — для калиброванного круглого;

ГОСТ 8559 — для калиброванного квадратного;

ГОСТ 8560 — для калиброванного шестигранного;

нормативно-технической документации — для калиброванного полосового;

ГОСТ 14955 — со специальной отделкой поверхности.

Примеры условных обозначений приведены в приложении 1.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Характеристики базового исполнения

2.1.1. Прокат сортовой немерной длины (НД) с предельными отклонениями для обычной точности размеров, кривизны, овальности и других требований к форме, серповидности и отклонения от плоскостности класса 2 по ГОСТ 103 (для полосы).

2.1.2. Прокат калиброванной немерной длины (НД) с предельными отклонениями для поля допуска — h11, овальностью — не более предельных отклонений по диаметру.

2.1.3. Прокат со специальной отделкой поверхности немерной длины (НД) с предельными отклонениями для поля допуска — h11, овальностью — не более половины предельных отклонений по диаметру.

2.1.4. Прокат сортовой без термической обработки, калиброванный и со специальной отделкой поверхности нагартованный — НГ или термически обработанный (отожженный, высокоотпущенный, нормализованный, нормализованный с отпуском, закаленный с отпуском) — ТО.

2.1.5. Прокат сортовой двух групп качества поверхности: 2ГП и 3ГП. Прокат группы качества поверхности 2РП предназначен преимущественно для горячей обработки давлением, группы 3ГП — преимущественно для холодной механической обработки.

2.1.6. На поверхности проката группы качества поверхности 2ГП не должно быть раскатанных пузырей, прокатных плен, закатов, трещин, загрязнений, трещин напряжения.

2.1.1—2.1.6. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2.1.6.1. Дефекты на поверхности должны быть удалены пологой вырубкой или зачисткой, ширина которой должна быть не менее пятикратной глубины.

Глубина зачистки дефектов, считая от фактического размера, не должна превышать:

половины допуска на размер — для проката размером менее 80 мм;

допуска на размер — для проката размером от 80 до 140 мм;

5 % диаметра или толщины — для проката размером от 140 до 200 мм;

6 % диаметра или толщины — для проката размером более 200 мм.

В одном сечении проката размером (диаметром или толщиной) более 140 мм допускается не более двух зачисток максимальной глубины.

2.1.6.2. На поверхности проката допускаются без зачистки отдельные риски, вмятины и рябизна глубиной в пределах половины допуска на размер, а также раскатанные пузыри и загрязнения (волосовины) глубиной, не превышающей $1/4$ допуска на размер, но не более 0,20 мм, считая от фактического размера.

2.1.7. На поверхности проката с качеством поверхности группы 3ГП допускаются местные дефекты глубиной, не превышающей минусового предельного отклонения на размер для проката размером менее 100 мм; допуска на размер — для проката размером 100 мм и более.

Глубина залегания дефектов считается от номинального размера.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.1.8. Прокат сортовой должен быть обрезан.

Допускаются смятые концы и заусенцы.

Косина реза сортового проката размером до 30 мм не регламентируется, свыше 30 мм — не должна превышать 0,1 диаметра или толщины. Прокат сортовой размером до 40 мм немерной длины допускается изготавливать с необрезными концами.

2.1.9. Качество поверхности и требования по обрезке концов калиброванного проката должны соответствовать — ГОСТ 1051 групп Б и В, со специальной отделкой поверхности — ГОСТ 14955 групп В, Г и Д.

В прокате со специальной отделкой поверхности обезуглероживание не допускается.

2.1.10. Твердость (ТВ1) сортового проката без термической обработки не должна превышать 255 НВ, калиброванного и со специальной отделкой поверхности нагартованного — 269 НВ.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.1.11. Механические свойства проката в нормализованном состоянии (М1) должны соответствовать нормам, приведенным в табл.3.

| Марка стали | Механические свойства, не менее | | | |
|-------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| | Предел текучести σ_T , Н/мм ² (кгс/мм ²) | Временное сопротивление разрыву σ_B , Н/мм ² (кгс/мм ²) | Относительное удлинение δ_5 | Относительное сужение ψ |
| | | | % | |
| 08 | 196(20) | 320(33) | 33 | 60 |
| 10 | 205(21) | 330(34) | 31 | 55 |
| 15 | 225(23) | 370(38) | 27 | 55 |
| 20 | 245(25) | 410(42) | 25 | 55 |
| 25 | 275(28) | 450(46) | 23 | 50 |
| 30 | 295(30) | 490(50) | 21 | 50 |
| 35 | 315(32) | 530(54) | 20 | 45 |
| 40 | 335(34) | 570(58) | 19 | 45 |
| 45 | 355(36) | 600(61) | 16 | 40 |
| 50 | 375(38) | 630(64) | 14 | 40 |
| 55 | 380(39) | 650(66) | 13 | 35 |
| 58(55пп) | 315(32) | 600(61) | 12 | 28 |
| 60 | 400(41) | 680(69) | 12 | 35 |

П р и м е ч а н и я:

1. Нормы механических свойств, приведенные в табл.3, относятся к прокату диаметром или толщиной до 80 мм. Для проката диаметром или толщиной свыше 80 мм допускается снижение относительного удлинения на 2 % (абс.) и относительного сужения на 5 % (абс.).

Нормы механических свойств для заготовок, перекованных из прутков диаметром или толщиной свыше 120 до 250 мм на прокат диаметром или толщиной от 90 до 100 мм, должны соответствовать приведенным в табл.3.

2. По согласованию изготовителя с потребителем для стали марок 25—60 допускается снижение временного сопротивления на 20 Н/мм² (2 кгс/мм²) по сравнению с нормами, указанными в табл.3, при одновременном повышении норм относительного удлинения на 2 % (абс.).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.1.12. Макроструктура проката не должна иметь усадочной раковины, рыхлости, пузырей, расслоений, внутренних трещин, шлаковых включений и флокенов.

2.2. Характеристики, устанавливаемые потребителем

2.2.1. Прокат из стали марок 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 с массовой долей бора 0,002—0,006 %.

В этом случае в конце обозначения марки ставится буква Р.

2.2.2. Прокат из спокойной стали с массовой долей кремния 0,17—0,27 %.

2.2.3. Прокат мерной длины (МД).

2.2.4. Прокат длины, кратной мерной (КД).

2.2.5. Прокат калиброванный и со специальной отделкой поверхности с полем допуска h12.

2.2.6. Сортовой прокат в термически обработанном состоянии (отожженный, высокоотпущенный, нормализованный, нормализованный с отпуском) — ТО.

2.2.7. Прокат с качеством поверхности группы 1ГП — без раскатанных пузырей и загрязнений (волосовин) и испытанием на горячую осадку (65).

Прокат предназначен преимущественно для горячей осадки, высадки и штамповки.

Испытание проката размером св.80 мм изготовитель может не проводить.

2.2.8. Прокат из стали марок 25, 30, 35, 40, 45, 50 с контролем ударной вязкости (КУВ) на термически обработанных (закалка+отпуск) образцах.

Таблица 4

| Марка стали | Ударная вязкость КСУ, Дж/см ² (кгс · м/см ²), не менее |
|-------------|--|
| 25 | 88(9) |
| 30 | 78(8) |
| 35 | 69(7) |
| 40 | 59(6) |
| 45 | 49(5) |
| 50 | 38(4) |

Нормы ударной вязкости должны соответствовать указанным в табл.4.

2.2.9. Прокат калиброванный в нагартованном или термически обработанном состоянии с нормированными механическими свойствами (М2) в соответствии с требованиями, указанными в табл. 5.

Таблица 5

| Марка стали | Механические свойства проката, не менее | | | | | |
|-------------|---|--|----------------------------------|---|--|----------------------------------|
| | нагартованного | | | отожженного или высокоотпущенного | | |
| | Временное сопротивление разрыву σ_B , Н/мм ² (кгс/мм ²) | Относительное удлинение δ_5 , % | Относительное сужение ψ , % | Временное сопротивление разрыву σ_B , Н/мм ² (кгс/мм ²) | Относительное удлинение δ_5 , % | Относительное сужение ψ , % |
| 10 | 410(42) | 8 | 50 | 290(30) | 26 | 55 |
| 15 | 440(45) | 8 | 45 | 340(35) | 23 | 55 |
| 20 | 490(50) | 7 | 40 | 390(40) | 21 | 50 |
| 25 | 540(55) | 7 | 40 | 410(42) | 19 | 50 |
| 30 | 560(57) | 7 | 35 | 440(45) | 17 | 45 |
| 35 | 590(60) | 6 | 35 | 470(48) | 15 | 45 |
| 40 | 610(62) | 6 | 35 | 510(52) | 14 | 40 |
| 45 | 640(65) | 6 | 30 | 540(55) | 13 | 40 |
| 50 | 660(67) | 6 | 30 | 560(57) | 12 | 40 |

2.2.10. Прокат с нормированной в баллах микроструктурой (КМС) в соответствии с требованиями, указанными в табл. 6.

Таблица 6

| Макроструктура стали в баллах, не более | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|---|----------|--------------------|--------------------------|
| Центральная пористость | Точечная неоднородность | Ликвационный квадрат | Общая пятнистая ликвация | Краевая пятнистая ликвация | Подсадочная ликвидация для проката размером | | Подкорковые пузыри | Межкристаллитные трещины |
| | | | | | до 70 мм | св.70 мм | | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | Не допускаются | |

П р и м е ч а н и е. Для проката размером 70 мм и более с качеством поверхности группы б допускаются подкорковые пузыри балла 2 на глубину не более $1/2$ допуска на диаметр или толщину.

2.2.11. Прокат с нормируемой твердостью (ТВ2) в соответствии с требованиями, приведенными в табл. 7.

Таблица 7

| Марка стали | Число твердости НВ, не более | | | |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | для горячекатаного и кованого проката | | для калиброванного проката и со специальной отделкой поверхности | |
| | без термической обработки | после отжига или высокого отпуска | нагартованного | отожженного или высокоотпущенного |
| 08 | 131 | — | 179 | 131 |
| 10 | 143 | — | 187 | 143 |
| 15 | 149 | — | 197 | 149 |
| 20 | 163 | — | 207 | 163 |
| 25 | 170 | — | 217 | 170 |
| 30 | 179 | — | 229 | 179 |
| 35 | 207 | — | 229 | 187 |
| 40 | 217 | 187 | 241 | 197 |
| 45 | 229 | 197 | 241 | 207 |
| 50 | 241 | 207 | 255 | 217 |
| 55 | 255 | 217 | 269 | 229 |
| 58(55пп) | 255 | 217 | — | — |
| 60 | 255 | 229 | 269 | 229 |

2.2.12. Прокат с ультразвуковым контролем (УЗК) внутренних дефектов по ГОСТ 21120.

2.2.13. Прокат с обеспечением свариваемости (ГС).

2.2.14. Прокат из стали марок 35, 40, 45, 50, 55, 58 (55пп), 60, предназначенный для поверхностной закалки токами высокой частоты, с обезуглероживанием (феррит+переходная зона) не более 1,5 % диаметра или толщины на сторону (1С).

2.2.3—2.2.14. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2.15. (Исключен, Изм. № 1).

2.3. Характеристики, устанавливаемые по согласованию потребителя с изготовителем

2.3.1. Прокат с уменьшенными по сравнению с приведенными в табл.1 пределами по массовой доле углерода, но не менее 0,05 %.

2.3.2. Прокат с уменьшенными по сравнению с приведенными в табл.1 пределами по массовой доле углерода, но не менее 0,05 %, без учета допускаемых отклонений в готовом прокате, указанных в табл.2.

2.3.3. Прокат с массовой долей серы 0,020—0,040 %.

2.3.4. Прокат с массовой долей серы не более 0,025 %.

2.3.5. Прокат с массовой долей фосфора не более 0,030 %.

2.3.6. Прокат с массовой долей меди не более 0,25 %.

2.3.7. Торговой прокат диаметром или толщиной свыше 30 до 140 мм с удалением заусенцев (УЗ) и смятых концов.

2.3.8. Нагартованный прокат с повышенной на 15 НВ по сравнению с приведенными в табл. 7 твердостью (ТВЗ).

2.3.9. Прокат с нормированными механическими свойствами (МЗ), определяемыми на образцах, вырезанных из термически обработанных заготовок (закалка+отпуск), указанного в заказе размера, в соответствии с требованиями табл. 8.

Таблица 8

| Механические свойства проката размером | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-------------------------------|--|---|--|-------------------------------|--|---|--|-------------------------------|
| Марка стали | до 16 мм | | | | от 16 до 40 мм | | | | от 40 до 100 мм | | | |
| | Предел текучести σ_t , Н/мм ² (кгс/мм ²) не менее | Временное сопротивление разрыву σ_b , Н/мм ² (кгс/мм ²) | Относительное удлинение δ_5 , % | Работа удара КУ, Дж (кгс · м) | Предел текучести σ_t , Н/мм ² (кгс/мм ²) | Временное сопротивление разрыву σ_b , Н/мм ² (кгс/мм ²) | Относительное удлинение δ_5 , % | Работа удара КУ, Дж (кгс · м) | Предел текучести σ_t , Н/мм ² (кгс/мм ²) | Временное сопротивление разрыву σ_b , Н/мм ² (кгс/мм ²) | Относительное удлинение δ_5 , % | Работа удара КУ, Дж (кгс · м) |
| | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 375 (38) | 550—700 (56—71) | 19 | 35 (3,5) | 315 (32) | 500—650 (51—66) | 21 | 35 (3,5) | — | — | — | — |
| 30 | 400 (11) | 600—750 (61—76) | 18 | 30 (3,0) | 355 (36) | 550—700 (56—71) | 20 | 30 (3,0) | 295 (30) | 500—650 (51—66) | 21 | 30 (3,5) |
| 35 | 430 (44) | 630—780 (64—80) | 17 | 25 (2,5) | 380 (39) | 600—750 (61—76) | 19 | 25 (2,5) | 315 (32) | 550—700 (56—71) | 20 | 25 (2,5) |
| 40 | 460 (47) | 650—800 (66—82) | 16 | 20 (2,0) | 400 (41) | 630—780 (64—80) | 18 | 20 (2,0) | 355 (36) | 600—750 (61—76) | 19 | 20 (2,0) |
| 45 | 490 (50) | 700—850 (71—87) | 14 | 15 (1,5) | 430 (44) | 650—800 (66—82) | 16 | 15 (1,5) | 375 (38) | 630—780 (64—80) | 17 | 15 (1,5) |
| 50 | 520 (53) | 750—900 (76—92) | 13 | — | 460 (47) | 700—850 (71—87) | 15 | — | 400 (41) | 650—800 (66—82) | 16 | — |
| 55 | 550 (56) | 800—950 (82—97) | 12 | — | 490 (50) | 750—900 (76—92) | 14 | — | 420 (43) | 700—850 (71—87) | 15 | — |
| 60 | 580 (59) | 850—1000 (87—102) | 11 | — | 520 (53) | 800—950 (82—97) | 13 | — | 450 (46) | 750—900 (76—92) | 14 | — |

П р и м е ч а н и я.

1. Нормы механических свойств до 01.01.92 не являются браковочными, определение обязательно.

2. Механические свойства стали 30 распространяются на прокат размером до 63 мм.

3. Значения механических свойств приведены для проката круглого сечения. Для прямоугольных сечений диапазоны эквивалентных диаметров приведены в приложении 2.2.3.10. Прокат с нормированной прокаливаемостью (ПР) в соответствии с приложениями 3 и 4.

2.3.11. Прокат из стали марок 35, 40, 45, 50, 55, 58 (55пп), 60, предназначенный для поверхностной закалки токами высокой частоты, с обезуглероживанием (феррит+переходная зона) не более 0,5 % диаметра или толщины на сторону (2С).

2.3.12. Прокат в травленном состоянии (Т).

2.3.6—2.3.12. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2.3.13. Прокат калиброванный с полем допуска h10.

2.3.14. Прокат сортовой горячекатаный повышенной (Б) и высокой (А) точности размеров.

2.3.15. Прокат с качеством поверхности группы

2ГП с испытанием на горячую осадку (65).

Испытание проката размером св.80 мм изготовитель может не проводить.

2.3.16. Прокат из стали марок 45, 50, 50А с контролем твердости (ТВ4) на закаленных образцах в соответствии с требованиями, указанными в табл.8а.

| Марка стали | Твердость по Роквеллу, HRC, не менее |
|-------------|--------------------------------------|
| 45 | 45 |
| 50, 50А | 50 |

2.3.17. Массовая доля азота не более 0,008 % в кислородно-конвертерной стали для тонколистового проката.

2.3.13—2.3.17. **(Введены дополнительно, Изм. № 1).**

2.4. Допускается в технических условиях на конкретную продукцию предусматривать дополнительные или повышенные характеристики, не предусмотренные настоящим стандартом.

Перечень дополнительных характеристик приведен в приложении 5.

2.5. Маркировка и упаковка проката — по ГОСТ 7566.

2.5.1. Упаковка калиброванного проката — по ГОСТ 1051, со специальной отделкой поверхности — по ГОСТ 14955.

2.5.2. Маркировку наносят непосредственно на продукцию, если продукция не подлежит упаковке, и на ярлык, если продукция упакована в связки, мотки и бухты.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Прокат принимают партиями, состоящими из стали одной плавки, одного размера и одного режима термической обработки (при изготовлении в термически обработанном состоянии).

По согласованию изготовителя с потребителем партии формируются из стали одной марки нескольких плавок одного размера.

Каждую партию сопровождают документом о качестве по ГОСТ 7566.

При использовании для полуспокойной стали других (кроме кремния) раскислителей делается соответствующее указание в документе о качестве.

Для проката, принимаемого с характеристиками, устанавливаемыми потребителем в соответствии с пп. 2.2 и 2.3, в документе о качестве указывают результаты испытаний по заказываемым показателям.

3.2. Прокат подвергают приемо-сдаточным испытаниям.

3.3. Для проверки качества от партии проката отбирают:

1) для химического анализа — пробы по ГОСТ 7565. Контроль остаточных меди, никеля, хрома, мышьяка и азота изготовитель проводит периодически не реже раза в квартал. При изготовлении стали с учетом марганцевого эквивалента контроль остаточных меди, никеля и хрома проводят на каждой плавке;

2) для контроля качества поверхности и размеров — все прутки, полосы и мотки;

3) для контроля макроструктуры по излому или травлением, для испытания на ударный изгиб, определения глубины обезуглероженного слоя — два прутка, полосы или мотка;

4) для проверки твердости — 2 % прутков, полос или мотков, но не менее 3 штук;

5) для испытания на растяжение — один пруток, полосу или моток для контроля в нормализованном состоянии, два прутка, две полосы или два мотка для контроля в нагартованном, отожженном, высокоотпущенном или закаленном с отпуском состоянии;

6) для определения прокаливаемости — один пруток, полосу или моток от плавки-ковша стали всех марок, не содержащих бор, и два прутка, две полосы или два мотка от плавки-ковша стали марок, содержащих бор;

7) для определения величины зерна — один пруток, полосу или моток от плавки-ковша;

- 8) для испытания на осадку — три прутка, полосы или мотка;
9) Для определения твердости после закалки — два продольных образца от плавки.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.4. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания по ГОСТ 7566.

Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Химический анализ стали проводят по ГОСТ 22536.0—ГОСТ 22536.9, ГОСТ 27809, ГОСТ 12359 или другими методами по точности, не уступающими стандартным. При возникновении разногласий химический анализ проводят по ГОСТ 22536.0—ГОСТ 22536.9, ГОСТ 27809, ГОСТ 12359.

4.2. Качество поверхности проверяют осмотром проката без применения увеличительных приборов. При необходимости проводят светление или травление поверхности, а для проката со специальной отделкой поверхности диаметром до 3 мм включительно осмотр проводят при увеличении до $10\times$. Глубину залегания дефектов на поверхности проката определяют контрольной зачисткой или запиловкой напильником.

4.3. Геометрические размеры и форму определяют при помощи измерительных инструментов по ГОСТ 26877, ГОСТ 162, ГОСТ 166, ГОСТ 427, ГОСТ 2216, ГОСТ 3749, ГОСТ 5378, ГОСТ 6507, ГОСТ 7502, или инструментов, аттестованных по ГОСТ 8.001* или ГОСТ 8.326*.

4.4. Отбор проб от мотков для всех видов испытаний проводят на расстоянии не менее 1,5 витка от конца раската.

4.5. От каждого отобранного для контроля прутка, полосы или мотка отбирают: для испытания на растяжение и осадку, для определения величины зерна, прокаливаемости и глубины обезуглероженного слоя — по одному образцу;

для испытания на ударный изгиб — по одному образцу каждого типа;

для контроля макроструктуры — один темплет.

4.6. Отбор проб для испытаний на осадку — по ГОСТ 7564.

4.7. Отбор проб для испытания механических свойств по табл.3 и 5 проводят по ГОСТ 7564 (вариант 1), по табл.4 и 8 — по ГОСТ 7564 (вариант 2).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.7а. Отбор образцов для определения твердости после закалки проводят по схеме, приведенной в приложении 8.

Пробы для контроля могут быть вырезаны из готового проката или предельной заготовки (в плавочном контроле).

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

4.8. Рекомендуемая температура нагрева образцов при испытании на горячую осадку 850—1000°C. Температуру нагрева образцов указывают в документе о качестве.

Образцы нагревают до температуры ковки 850—1000°C и осаживают на 65 % относительно первоначальной высоты. На осаженных образцах не должно быть раскрывшихся трещин и закатов.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.9. Твердость по Бринеллю определяют по ГОСТ 9012. Твердость проката диаметром или толщиной менее 5 мм не определяют.

4.9а. Твердость по Роквеллу после закалки определяют по ГОСТ 9013 на площадке, расположенной на середине длины образца. Поверхность площадки для замера твердости подвергается зачистке: при этом шероховатость поверхности Ra должна быть не более 1,25 мкм по ГОСТ 2789.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

4.10. Испытание на растяжение проводят по ГОСТ 1497 на образцах пятикратной длины диаметром 5 или 10 мм.

Для проката диаметром или толщиной до 25 мм включительно испытание допускается проводить на образцах без механической обработки.

Испытание на ударную вязкость проводят по ГОСТ 9454 на образцах типа 1.

Направление оси образца — вдоль направления прокатки.

4.11. Образцы для испытаний на растяжение проката в соответствии с требованиями табл.3 вырезают из нормализованных заготовок диаметром или стороной квадрата 25 мм.

* На территории Российской Федерации действуют ПР 50.2.009—94.

Для прутков диаметром менее 25 мм нормализация проводится в готовом сечении прутка (без вырезки заготовки).

П р и м е ч а н и е. От прутков размером более 120 мм отбор проб для механических испытаний может проводиться от перекованных или перекатанных заготовок сечением 90—100 мм.

4.12. Образцы для испытаний на растяжение проката в соответствии с требованиями табл.8 вырезают из термически обработанных заготовок размером, указанным потребителем.

4.13. Режимы термической обработки заготовок (образцов) для проведения испытаний механических свойств приведены в приложениях 6 и 7, для контроля твердости после закалки — в приложении 9.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.14. Контроль макроструктуры на излом или протравленных темплатах проводят без применения увеличительных приборов по ГОСТ 10243.

Допускается применять методы ультразвукового контроля (УЗК) и другие неразрушающие методы контроля, согласованные в установленном порядке.

4.15. Глубину обезуглероженного слоя определяют по ГОСТ 1763.

4.16. Прокаливаемость определяют методом торцевой закалки по ГОСТ 5657.

4.17. Величину зерна определяют по ГОСТ 5639.

4.18. На стали одной плавки, прошедшей испытания на макроструктуру, прокаливаемость и механические свойства на крупных профилях проката, при изготовлении более мелких профилей проката перечисленные испытания у изготовителя допускается не проводить.

4.19. Допускается у изготовителя применять статистические и неразрушающие методы контроля по методике, согласованной в установленном порядке. При возникновении разногласий и при периодических проверках качества продукции применяются методы контроля, предусмотренные настоящим стандартом.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортирование и хранение — по ГОСТ 7566 со следующим дополнением.

5.1.1. Транспортирование продукции проводится транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. По железным дорогам перевозка осуществляется в зависимости от массы и габаритных размеров в крытых или открытых вагонах. Масса грузового места не должна превышать при механизированной погрузке в открытые транспортные средства 10000 кг, в крытые — 1250 кг. Упаковка, средства и способы формирования пакетов — по ГОСТ 7566.



При отправке двух и более грузовых мест, размеры которых позволяют оформить транспортный пакет с габаритными размерами по ГОСТ 24597, грузовые места должны быть сформированы в транспортные пакеты. Средства крепления — по ГОСТ 21650.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОКАТА
СХЕМА 1 УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОКАТА



В конструкторской документации допускается приводить примеры условных обозначений в соответствии со схемой 2.



Примеры условных обозначений

Прокат сортовой, круглый, обычной твердости прокатки (В), II класса по кривизне, немерной длины (НД), диаметром 100 мм по ГОСТ 2590—88, из стали марки 30, с качеством поверхности группы 2ГП, с механическими свойствами по табл.3 (М1), с твердостью по п.2.1.10 (ТВ1), с контролем ударной вязкости по табл.4(КУВ), с удалением заусенцев (УЗ), с испытанием на горячую осадку (65), без термической обработки:

Круг В-II-НД-100 ГОСТ 2590—88/30-2ГП-М1-ТВ1-КУВ-УЗ-66 ГОСТ 1050—88

Прокат сортовой, квадратный, повышенной точности прокатки (Б), I класса по кривизне, мерной длины (МД), со стороной квадрата 25 мм по ГОСТ 2591—88, из стали марки 35, с качеством поверхности группы 1ГП, с механическими свойствами по табл.8 (М3), с твердостью по табл.7 (ТВ2), с нормированной в баллах макроструктурой (КМС) по табл.6, с обезуглероживанием по п.2.2.14 (1С), термически обработанный (ТО):

Квадрат Б-I-МД-25 ГОСТ 2591—88/35—1ГП-М3-ТВ2-КМС-1С-ТО ГОСТ 1050—88

Прокат полосовой, обычной точности прокатки (В), серповидности класса 2, отклонения от плоскостности класса 2, кратной мерной длины (КД), толщиной 36 мм, шириной 90 мм по ГОСТ 103—76, из стали марки 45, с качеством поверхности группы 3ГП, с механическими свойствами по табл.3 (М1), с твердостью по п.2.1.10 (ТВ1), с нормированной прокаливаемостью (ПР), без термической обработки:

Полоса В-2—2-КД-36×90 ГОСТ 103—76/45—3ГП-М1-ТВ1-ПР ГОСТ 1050—88

Профиль горячекатаный для косых шайб, мерной длины (МД), с размерами $2B \times H \times h = 32 \times 5,8 \times 4$ мм по ГОСТ 5157—83, из стали марки 35, с качеством поверхности группы 3ГП, с механическими свойствами по табл.3 (М1), с твердостью по п.2.1.10 (ТВ1), без термической обработки:

*Профиль для косых шайб МД-32×5,8×4 ГОСТ 5157—83/35—3ГП-М1-ТВ1
ГОСТ 1050—88*

Прокат калиброванный, круглый, с полем допуска по h11, мерной длины (МД), диаметром 10 мм по ГОСТ 7417—75, из стали марки 45, с качеством поверхности группы В по ГОСТ 1051—73, с механическими свойствами по табл.5 (М2), с твердостью по п.2.3.8 (ТВ3), с обезуглероживанием по п.2.3.11 (2С), нагартованный (НГ):

Круг h11-МД-10 ГОСТ 7417—75/45-В-М2-ТВ3-2С-НГ ГОСТ 1050—88

Прокат калиброванный, квадратный, с полем допуска h11, кратной мерной длины (КД), со стороной квадрата 15 мм по ГОСТ 8559—75, из стали марки 20, с качеством поверхности группы Б по ГОСТ 1051—73, с механическими свойствами по табл.8 (М3), с твердостью по табл. 7 (ТВ2), с обеспечением свариваемости (ГС), нагартованный (НГ):

Квадрат h11-КД-15 ГОСТ 8559—75/20-Б-М3-ТВ2-ГС-НГ ГОСТ 1050—88

Прокат калиброванный, шестигранный, с полем допуска h12, немерной длины (НД), диаметром вписанного круга 8 мм по ГОСТ 8560—78, из стали марки 45, с качеством поверхности группы В по ГОСТ 1051—73, с механическими свойствами по табл.3 (М1), с твердостью по табл.8а (ТВ4), термически обработанный (ТО):

Шестигранник h12-НД-8 ГОСТ 8560—78/45-В-М1-ТВ4-ТО ГОСТ 1050—88

Прокат со специальной отделкой поверхности, круглый, с полем допуска h11, немерной длины (НД), диаметром 8 мм, с качеством поверхности группы В по ГОСТ 14955—77 из стали марки 20, с механическими свойствами по табл.5 (М2), с твердостью по табл.7 (ТВ3) нагартованный (НГ):

Круг h11-НД-8 ГОСТ 14955—77/20-В-М2-ТВ3-НГ ГОСТ 1050—88


Примеры условных обозначений, которые допускаются при вводить в конструкторской документации:

Прокат со специальной отделкой поверхности, круглый, с полем допуска h11, немерной длины (НД), диаметром 8 мм, качеством поверхности группы В по ГОСТ 14955—77, из стали марки 20, с механическими свойствами по табл.5 (М2), с твердостью по табл.7 (ТВ3), нагартованный (НГ):

Круг · $\frac{h11-НД-8 \text{ ГОСТ } 14955-77}{20-В-М2-ТВ3-НГ \text{ ГОСТ } 1050-88}$ ·

(Измененная редакция, Изм. № 1).


ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СЕЧЕНИЙ В КРУГЛЫЕ ПРИ ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ



Черт.1


ПОЛОСЫ ПРОКАЛИВАЕМОСТИ КОНСТРУКЦИОННОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

Сталь марки 35




Черт.2

Сталь марки 40



Черт.3

Сталь марки 45



Черт.4

ПАРАМЕТРЫ МАРОЧНЫХ ПОЛОС (ПРЕДЕЛЫ КОЛЕБАНИЙ ТВЕРДОСТИ HRC (HRC₃) И HRB
ПО ДЛИНЕ ТОРЦЕВОГО ОБРАЗЦА)

Таблица 9

| Расстояние от торца, мм | Твердость для полос прокаливаемости стали марок | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | 35 | | 40 | | 45 | |
| | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. |
| 1,5 | HRC 56(HRC ₃ 57) | HRC 48(HRC ₃ 49,5) | HRC 57(HRC ₃ 58) | HRC 49(HRC ₃ 50,5) | HRC 58(HRC ₃ 59) | HRC 49(HRC ₃ 50,5) |
| 3,0 | HRC 54(HRC ₃ 55) | HRC 43(HRC ₃ 44) | HRC 56(HRC ₃ 57) | HRC 44(HRC ₃ 45,5) | HRC 56(HRC ₃ 57) | HRC 44(HRC ₃ 45,5) |
| 4,5 | HRC 48(HRC ₃ 49) | HRC 25(HRC ₃ 27) | HRC 51(HRC ₃ 52,5) | HRC 27(HRC ₃ 29) | HRC 53(HRC ₃ 54) | HRC 27(HRC ₃ 29) |
| 6,0 | HRC 36(HRC ₃ 38) | HRC 21(HRC ₃ 23) | HRC 36(HRC ₃ 37,5) | HRC 24(HRC ₃ 26) | HRC 41(HRC ₃ 42,5) | HRC 24(HRC ₃ 26) |
| 7,5 | HRC 29(HRC ₃ 31) | HRC 18(HRC ₃ 20) | HRC 32(HRC ₃ 33,5) | HRC 22(HRC ₃ 24) | HRC 35(HRC ₃ 36,5) | HRC 22(HRC ₃ 24) |
| 9,5 | HRC 28(HRC ₃ 30) | HRB 94 | HRC 30(HRC ₃ 32) | HRC 20(HRC ₃ 22) | HRC 31(HRC ₃ 33) | HRC 20(HRC ₃ 22) |
| 10,5 | HRC 27(HRC ₃ 29) | HRB 93 | HRC 28(HRC ₃ 30) | HRC 18(HRC ₃ 20) | HRC 30,5(HRC ₃ 32,5) | HRC 19(HRC ₃ 21) |
| 12,0 | HRC 26(HRC ₃ 28) | HRB 92 | HRC 27(HRC ₃ 29) | HRB 94 | HRC 29(HRC ₃ 31) | HRC 18(HRC ₃ 20) |
| 13,5 | HRC 25,5(HRC ₃ 27,5) | HRB 91 | HRC 26(HRC ₃ 28) | HRB 93 | HRC 28(HRC ₃ 30) | HRB 94 |
| 15,0 | HRC 25(HRC ₃ 27) | HRB 90 | HRC 25,5(HRC ₃ 27,5) | HRB 92 | HRC 27,5(HRC ₃ 29,5) | HRB 93 |
| 16,5 | HRC 24,5(HRC ₃ 26,5) | HRB 89 | HRC 25(HRC ₃ 27) | HRB 91 | HRC 27(HRC ₃ 29) | HRB 92 |
| 18,0 | HRC 24(HRC ₃ 26) | HRB 88 | HRC 24,5(HRC ₃ 26,5) | HRB 89 | HRC 26,5(HRC ₃ 28,5) | HRB 91 |
| 19,5 | HRC 23,5(HRC ₃ 25,5) | HRB 87 | HRC 24(HRC ₃ 26) | HRB 88 | HRC 26(HRC ₃ 28) | HRB 90 |
| 21,0 | HRC 23(HRC ₃ 25) | HRB 86 | HRC 23,5(HRC ₃ 25,5) | HRB 87 | HRC 25(HRC ₃ 27) | HRB 89 |
| 24,0 | HRC 22(HRC ₃ 24) | HRB 85 | HRC 23(HRC ₃ 25) | HRB 86 | HRC 24(HRC ₃ 26) | HRB 88 |
| 27,0 | HRC 21(HRC ₃ 23) | HRB 84 | HRC 22(HRC ₃ 24) | HRB 85 | HRC 23(HRC ₃ 25) | HRB 87 |
| 30,0 | HRC 20(HRC ₃ 22) | HRB 83 | HRC 21(HRC ₃ 23) | HRB 84 | HRC 22(HRC ₃ 24) | HRB 86 |
| 33,0 | — | — | HRC 20,5(HRC ₃ 22,5) | HRB 83 | — | — |
| 36,0 | — | — | HRC 20(HRC ₃ 22) | HRB 82 | — | — |
| 39,0 | — | — | — | — | — | — |

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОКАТА, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ИЗГО-
ТОВИТЕЛЕМ В НТД

1. Прокат с нормированной массовой долей азота в стали электровыплавки.
2. Прокат с нижней часовой долей марганца, уменьшенной против норм табл.1 на величину марганцового эквивалента, равного:

$$\mathcal{E}_M = 0,3(Cr \%) + 0,5(Ni \%) + 0,7(Cu \%)$$
 где Cr, Ni, Cu — остаточная фактическая массовая доля хрома, никеля, меди в стали, не превышающая норм, указанных в табл.1.
3. Прокат калиброванный из стали марок 08, 55 и 60 в нагартованном или термически обработанном состоянии с контролем механических свойств.
4. Прокат с нормированной ударной вязкостью на образцах типа I при температуре минус 40°С.
5. Прокат с нормированной ударной вязкостью на образцах типа II при температуре плюс 20°С и минусовых температурах.
6. Прокат без контроля относительного сужения.
7. Прокат калиброванный и со специальной отделкой поверхности с нормированной твердостью в нормализованном с отпуском и закаленном с отпуском состоянии.
8. Прокат сортовой с нормированной твердостью в нормализованном состоянии.
9. Прокат с нормированной твердостью в заданных пределах.
10. Прокат без контроля твердости.

11. Прокат с нормированной величиной аустенитного зерна.
 12. Прокат с нормированной чистотой по неметаллическим включениям.
 13. Прокат с нормированной чистотой по волосовинам, выявляемым на поверхности готовых деталей магнитным методом или травлением.
 14. Прокат малотоннажных партий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Рекомендуемое

Режимы термической обработки заготовок для контроля механических свойств, приведенных в табл.3 и 4

Таблица 10

| Марка стали | Температура нагрева, °С | | |
|-------------|--------------------------|----------------------------|--------|
| | Нормализация | Закалка | Отпуск |
| | Испытание при растяжении | Испытание на ударный изгиб | |
| 10 | 920 | 900 | 200 |
| 15 | 900 | 880 | 200 |
| 20 | 900 | 880 | 600 |
| 25 | 890 | 870 | 600 |
| 30 | 880 | 860 | 600 |
| 35 | 880 | 850 | 600 |
| 40 | 870 | 840 | 600 |
| 45 | 860 | 840 | 600 |
| 50 | 850 | 830 | 600 |
| 55 | 850 | 820 | 600 |
| 58(55пп) | 850 | — | — |
| 60 | 840 | 820 | 600 |

Рекомендуемые минимальные выдержки:
 при нормализации или закалке — 30 мин;
 при отпуске 200°С — 2 ч;
 при отпуске 600°С — 1 ч.

Среда охлаждения при закалке — вода.


ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Рекомендуемое

Режимы термической обработки заготовок для контроля механических свойств, приведенных в табл.8

Таблица 11

| Марка стали | Закалка | | Отпуск |
|-------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|
| | Температура нагрева, °С | Среда охлаждения | Температура нагрева, °С |
| 25 | 860—900 | Вода | 550—600 Охлаждение на воздухе |
| 30 | 850—890 | | |
| 35 | 840—880 | Вода или масло | |
| 40 | 830—870 | | |
| 45 | 820—860 | | |
| 50 | 810—850 | Масло или вода | |
| 55 | 805—850 | | |
| 60 | 800—840 | | |


СХЕМА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ ПОСЛЕ ЗАКАЛКИ



a — для проката диаметром до 25 мм

б — для проката диаметром свыше 25 мм

Условные обозначения



— поперечное сечение образца; длина образца 55—60 мм.

Б — площадка для измерения твердости

Режимы термической обработки образцов для определения твердости после закалки, приведенной в табл.8а

Таблица 12

| Марка стали | Режим закалки образцов | |
|-------------|-------------------------|------------------|
| | Температура нагрева, °С | Среда охлаждения |
| 45 | 860±10 | Масло |
| 50, 50А | 850±10 | Масло |

П р и м е ч а н и я:

1. Время выдержки при закалке (после достижения температуры закалки) 20 мин.
2. Температура масла (65±10)°С.

ПРИЛОЖЕНИЯ 8, 9 (Введены дополнительно, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.11.88 № 3811

3. ВЗАМЕН ГОСТ 1050—74

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта | Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
|--|----------------------------|--|---------------------------------|
| ГОСТ 8.001—80 | 4.3 | ГОСТ 7565—81 | 3.3 |
| ГОСТ 8.326—89 | 4.3 | ГОСТ 7566—81 | 2.5, 3.1, 3.4, 5.1, 5.1.1 |
| ГОСТ 103—76 | 1.3, 2.1.1, приложение 1 | ГОСТ 8559—75 | 1.3 |
| ГОСТ 162—90 | 4.3 | ГОСТ 8560—78 | 1.3, приложение 1 |
| ГОСТ 166—89 | 4.3 | ГОСТ 8817—82 | 4.8 |
| ГОСТ 427—75 | 4.3 | ГОСТ 9012—59 | 4.9 |
| ГОСТ 1050—88 | Приложение 1 | ГОСТ 9013—59 | 4.9а |
| ГОСТ 1051—73 | 2.1.9, 2.5.1, приложение 1 | ГОСТ 9454—78 | 4.10 |
| ГОСТ 1133—71 | 1.3 | ГОСТ 10243—75 | 4.13 |
| ГОСТ 1497—84 | 4.10 | ГОСТ 12359—81 | 4.1 |
| ГОСТ 1763—68 | 4.15 | ГОСТ 14955—77 | 1.3, 2.1.9, 2.5.1, приложение 1 |
| ГОСТ 2216—84 | 4.3 | ГОСТ 21120—75 | 2.2.12 |
| ГОСТ 2590—88 | 1.3, приложение 1 | ГОСТ 21650—76 | 5.1.1 |
| ГОСТ 2591—88 | 1.3, приложение 1 | ГОСТ 22235—76 | 5.1.1 |
| ГОСТ 2879—88 | 1.3 | ГОСТ 22536.0—87 | 4.1 |
| ГОСТ 3749—77 | 4.3 | ГОСТ 22536.1—88 | 4.1 |
| ГОСТ 4405—75 | 1.3 | ГОСТ 22536.2—87 | 4.1 |
| ГОСТ 5157—83 | 1.3, приложение 1 | ГОСТ 22536.3—88 | 4.1 |
| ГОСТ 5378—88 | 4.3 | ГОСТ 22536.4—88 | 4.1 |
| ГОСТ 5639—82 | 4.17 | ГОСТ 22536.5—87 | 4.1 |
| ГОСТ 5657—69 | 4.16 | ГОСТ 22536.6—88 | 4.1 |
| ГОСТ 6507—90 | 4.3 | ГОСТ 22536.7—88 | 4.1 |
| ГОСТ 7417—75 | 1.3, приложение 1 | ГОСТ 22536.8—87 | 4.1 |
| ГОСТ 7502—89 | 4.3 | ГОСТ 22536.9—88 | 4.1 |
| ГОСТ 7566—81 | 5.1.1 | ГОСТ 24597—81 | 5.1.1 |
| ГОСТ 7564—73 | 4.6, 4.7 | ГОСТ 26877—91 | 4.3 |
| | | ГОСТ 27809—95 | 4.1 |

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (апрель 1996 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1991 г. (ИУС 4—92)